LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

MORE-FIRE

PINTURA INTUMESCENTE AL AGUA

Revestimiento formulado para mejorar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de acero.
Uso general para interiores.

Homologado según Norma Europea UNE-ENV 13381-4:2005 por AFITI-LICOF (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

Esta Norma anula y sustituye a las Normas UNE 23820 EX de Septiembre de 1997 y UNE 23820 EX Erratum de mayo de 1998.

CAMPO DE APLICACIÓN

Revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva. En contacto con la llama reacciona, formando un aislamiento carbonífero, desprendiendo gases, como el nitrógeno, que efectúa una acción extintora protegiendo los substratos a los que esta aplicada la pintura, retardando la acción destructora del fuego.

Se utiliza en la ***protección pasiva contra el fuego de estructuras metálicas de uso particular y publico*** como, viviendas, oficinas, hoteles, apartamentos, hospitales, colegios, supermercados, escaleras, puertas contra incendios, naves industriales, tuberías inflamables, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover el contenido del envase. El producto se suministra listo al uso. Se recomienda aplicar previamente una capa de imprimación al clorocaucho ignífugo.
Se puede aplicar a ***brocha, rodillo o pistola***.
Se recomienda aplicar con abundante aportación de aire.
Limpieza de las herramientas y dilución con agua.

LANDECOLOR SA recomienda un espesor de entre 250 y 300 micras secas por capa de pintura aplicada.

LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

MORE-FIRE

PINTURA INTUMESCENTE AL AGUA

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico:* 1,380 ± 0,05 gr./c.c. a 20ºC.
- *Viscosidad:* 138 ± 5 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Mate
- *Espesor seco:* 250 - 300 micras secas por mano.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 60 minutos.
  - *Seco total:* 48 horas .
- *No volátiles:* 58 ± 1 % en Volumen.
- *Contenido en COV´S:* 3.9 g/lt (máx. 140 g/lt según D.2004/42/CE i)

RENDIMIENTO

El rendimiento es de aproximadamente ***1 m²/Lt***., para un espesor de 600 micras secas, dependiendo de las condiciones del soporte.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 15 litros.

COLORES

Blanco.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

MORE-FIRE

PINTURA INTUMESCENTE AL AGUA

●●●●●●●●●●●●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.